

# FICHA TÉCNICA MONOCRYL BASE COAT

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: MONOCRYL BASE COAT

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto da linha Monocryl, pronto para uso, de fácil aplicação e excelente aderência em diversos tipos de substrato. Apresenta alto nível de resistência ao intemperismo e a raios ultravioletas. Pode ser aplicado interna e externamente. Revestimento flexível e resistente, com característica de dilatação capaz de acompanhar as movimentações da base sem apresentar fissuras. Impermeabiliza sem impedir a passagem de água no estado gasoso, permitindo que a parede respire. Em combinação com a tela Dryfit Plus e com a camada de aplicação superior a 2 mm: maior resistência a impactos. Monocryl Base Coat Render é elastomérico e não deve ser utilizado em superfícies onde ocorre imersão em água.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Composição:</b>      | Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, pigmentos, aditivos, dispersantes, umectantes, conservantes e espessantes. |
| <b>Cor:</b>             | Aareia  |
| <b>Tempo de cura:</b>   | Ao toque: 5 horas; Total: 7 horas. (25°C e 60% URA).  |
| <b>Tipo de produto:</b> | Não inflamável  |
| <b>Embalagens:</b>      | 5kg e 25kg.   |
| <b>Aplicação:</b>       | Utilizar desempenadeira de aço ou espátula  |
| <b>Rendimento:</b>      | 5Kg = 5 m <sup>2</sup> /demão. 2Kg = 25 m <sup>2</sup> /demão.  |
| <b>Validade:</b>        | 12 meses a partir da data de fabricação   |
| <b>Aparência:</b>       | Pastosa   |
| <b>Acabamento:</b>      | Fosco   |
| <b>Diluição:</b>        | Pronto para o uso   |

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo o pó da superfície. Para obter perfeita aderência, a superfície deverá estar limpa, isenta de óleos e graxas. Remover partes soltas ou fracas antes da aplicação. Quando usado em sistema EIFS, antes da secagem da primeira demão, estruturar o revestimento com tela alcali-resistente Dryfit Plus, que deve ser coberta pelo Monocryl Base Coat. A segunda demão nivela a superfície e prepara para receber a Monocryl Base Protetora e acabamento final. Após a aplicação da segunda demão de Monocryl Base Coat e da Monocryl Base Protetora, podem ser aplicados diversos tipos de acabamento, como pinturas ou texturas. Recomenda-se a aplicação em temperatura ambiente entre 5°C e 40°C. Homogeneizar o produto antes do uso.

## APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizar desempenadeira de aço ou espátula. Duas demãos. Deixar secar bem entre demãos.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site [www.drylevis.com.br](http://www.drylevis.com.br).\*\*Imagens ilustrativas

