Novembro 2026, V2

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

ELASTMENT® ULTRAGRIP

DESCRIÇÃO

O Elastment® Ultragrip é um promotor de aderência à base de resinas acrílicas e agregados minerais, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis. Pronto para uso. Cria uma superfície áspera, assegurando uma ótima aderência também sobre bases lisas ou pouco absorventes.

DADOS DO PRODUTO

ASPECTO/ COR
Líquido viscoso cinza.

DENSIDADE
1,35 kg/L a 25 ºC.

COMPOSIÇÃO
Resinas sintéticas em dispersão aquosa e agregados minerais.

VALIDADE
24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).

CONSUMO
De 0,200 a 0,300kg/m². Deve-se considerar sobre o rendimento: as perdas ocasionadas por irregularidades na superfície, sistema de aplicação, porosidade do substrato e condições ambientais.

RENDIMENTO
- Pote de 1 kg rende de 3 m² a 5 m² por demão.
- Galão de 5 kg rendem de 16 m² a 25 m² por demão.
- Balde de 20kg rendem entre 66 m² e 100 m² por demãos.

*Rendimento pode variar conforme a porosidade e absorção da base ou o método de aplicação.

TIPO DE PRODUTO
Não inflamável.

NÚMERO DE DEMÃOS
Um à duas demãos.

TEMPO DE CURA
Total para reboco: 20 minutos.
Total para nivelamento de piso: 40 minutos.
Cura total: 24 horas (5ºC a 37ºC.)

TEMPERATURA DO AMBIENTE / SUBSTRATO
Ideal entre 5ºC e 37ºC.

LIMITAÇÕES
Este produto não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas; em superfícies cuja a temperatura esteja abaixo de 5ºC ou acima de 37ºC.

BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.



1 Kg - 5 Kg - 20 Kg

INDICAÇÃO

IIndicado para aplicação sobre revestimentos cerâmicos, superfícies pintadas, vitrificadas ou de baixa absorção. Proporciona melhor aderência de argamassas de regularização e adesivos utilizados na instalação de revestimentos cerâmicos sobre substratos não absorventes, como cerâmicas e ladrilhos hidráulicos. É especialmente recomendado como promotor de aderência em superfícies que apresentam resíduos de adesivos antigos, provenientes da remoção de revestimentos resilientes e têxteis.

BENEFÍCIOS

- Fácil aplicação
- Ótimo rendimento
- Pronto para uso
- Ideal para sobreposição
- Versatilidade de uso
- Alta aderência em bases lisas, vitrificadas ou com baixa absorção
- Compatibilidade com diversos sistemas construtivos

NORMAS APLICÁVEIS

- Não se aplica

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS
Rolo, pincel e bandeja de pintura.

BOAS PRÁTICAS DE USO
O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável. O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento. Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO/PRÉ MISTURA
O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.

PREPARAÇÃO DA MISTURA
Pronto para uso.

APLICAÇÃO
Pode ser aplicado sobre a superfície com rolo, pincel ou por spray. Após a secagem da primeira demão, aplicar outra demão cruzada, após a secagem total é possível proceder à aplicação do reboco ou da argamassa de regularização.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com água imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL
As informações contidas nesse documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Drylevis são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, por nossos técnicos e aplicadores, considerando materiais que são devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidade decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).









Novembro 2026, V2

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

DADOS DO PRODUTO

DIMENSÃO FARDO/ EMBALAGEM



POTE DE 1 KG		
A- 12,8 cm	C- 10,8 cm	L- 10,8 cm
FARDO COM 6 POTES DE 1 KG		
A- 13 cm	C- 37 m	L- 24,5 cm
GALÃO DE 5 KG		
A- 21 cm	C- 19,3 cm	L- 193, cm
FARDO COM 4 GALÕES DE 5 KG		
A- 21 cm	C- 36,5 cm	L- 36,5 cm
BALDE DE 20 KG		
A- 40 cm	C- 30,5 cm	L- 30,5 cm

CONFIGURAÇÃO DO PALLET

POTE DE 900 ML - TOTAL DE 84 FARDOS COM 6 UN. CADA	
Lastro – 12 fardos	Altura – 7 fardos
GALÃO DE 5 KG - TOTAL DE 30 FARDOS COM 4 UN. CADA	
Lastro - 6 fardos	Altura - 5 fardos
BALDE DE 20 KG	
Lastro - 12 baldes	Altura - 3 baldes

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção: Nocivo se ingerido. Provoca irritação à pele. **Inalação:** Tratamento sintomático, se necessário. Não ministrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver inconsciente. Procurar atendimento médico. **Contato com a pele:** Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas. **Contato com os olhos:** Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. Lavar com água corrente limpa por no mínimo 15 minutos com a pálpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as direções. Se a vítima não tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um oftalmologista. **Ingestão:** Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico. A FDS deste produto pode ser obtida por meio de: **www.drylevis.com.br**

IVA QUÍMICA DO BRASIL
Avenida Casa Grande, 52 | Bairro Casa Grande |
CEP: 09961-350 | Diadema/SP

Serviço de Atendimento
Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62 |
Químico Responsável: CRQ 4ª Região 04275018
INDÚSTRIA BRASILEIRA