

FICHA TÉCNICA ARGAMASSA DE PREPARAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: ARGAMASSA DE PREPARAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Argamassa de Preparação da DryLevis é uma argamassa modificada com polímeros, promovendo maior resistência. Utilizada para a regularização de bases em superfícies de concreto e contrapisos, preparando-as para receber aplicação de pisos.

Indicação

Pisos laminados, vinílicos, cerâmicas e pedras.

Benefícios

Fácil de misturar

Fácil de aplicar e espalhar

Rápida liberação entre demãos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Cimento, cargas minerais, aditivos e polímeros
Cor:	Cinza
Tempo de cura:	Tempo em aberto: de 15 a 20 minutos, secagem total de 24 a 72 horas. Dependendo da espessura aplicada e temperatura ambiente.
Tipo de produto:	Não inflamável
Embalagens:	18L kg
Aplicação:	Com desempenadeira e/ou espátula lisa, rolo.
Rendimento:	Aproximadamente 1,470kg por m ² , considerando 3mm de espessura. Pode variar de acordo com o método aplicação, porosidade e espessura da aplicação
Validade:	09 meses a partir da data de fabricação
Aparência:	Pó cinza

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. O concreto deve estar totalmente curado e livre de pressão hidrostática ou umidade ascendente.

Preparação do produto

Misture o pó a seco antes do preparo do produto. Em um recipiente limpo, adicione uma parte de água potável. A temperatura da água não deve estar acima de 23°C, caso esteja acima, diminuirá o tempo em aberto. Em seguida, adicione o pó, misturando lentamente e adicionando o restante da água. Esta quantidade pode ter alteração de ±5% e deve ser levado em consideração as condições do ambiente de aplicação. Não coloque água em excesso. Misture manualmente ou utilize um misturador de baixa velocidade (de 400 a 500rpm), misture bem até obter uma consistência homogênea e sem grumos. Tempo de mistura entre dois a três minutos. Misture apenas o que será aplicado, levando em consideração o tempo em aberto. A aplicação deve ser imediata.

Aplicação do produto

Com o auxílio de uma desempenadeira lisa, aplicar a Argamassa de Preparação, alisando e pressionando firmemente a massa no substrato, de forma que não fique ar aprisionado na massa, para assim, obter um acabamento liso e uniforme. A aplicação deve ter de 0,3mm a 3 mm de espessura, caso necessário, lixar após a secagem. Aguardar a secagem completa do produto antes da instalação de pisos.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br. **Imagens ilustrativas

