

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Manta Elástica Acqua Zero

Manta elástica multiuso



Descrição

Acqua Zero é uma membrana monocomponente, de emulsão acrílica, impermeabilizante, superflexível e de secagem rápida.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- Produto ecologicamente correto
- Pronto para uso e de fácil aplicação (pode ser aplicado a frio)
- Possui membrana impermeabilizante superflexível
- Secagem ultrarrápida e alto rendimento
- Cobre a estrutura com uma proteção contínua e impermeável
- Proporcionando excelente acabamento
- Alta resistência à pressões hidrostáticas positivas e também à fungos e bactérias
- Pode-se assentar cerâmica diretamente sobre o Acqua Zero usando a cola para revestimentos AC8000.

INDICAÇÃO/USOS

Ideal para:

- Lajes de concreto ou pré-moldadas
- Coberturas inclinadas
- Marquises
- Telhados de fibrocimento, barro, zinco, telhas ecológicas
- Calhas e canaletas de diversos substratos.

*Não é indicado como barreira de vapor.

DADOS DO PRODUTO

EMBALAGEM	4 Kg - 12 Kg - 20 Kg
DIMENSÃO FARDO/ EMBALAGEM	Galão de 4 kg – A- 21 cm; C- 19,3cm; L- 19,3cm. Fardo com 4 galão – A- 21cm; C-36,5cm; L-36,5cm
	Balde de 12 kg – A- 26 cm; C-25,5cm; L – 25,5cm
	Balde 20kg- A- 34 cm, L- 31,5 cm.
CONFIGURAÇÃO DO PALLET	4kg- Total de fardos com 4 unidades 30 Lastro – 6 fardos Altura – 5 fardos Balde 12kg – Total de 60 balde de 12kg Lastro – 20 balde Altura – 3 balde Balde 20kg – Total de 36 balde de 20kg Lastro – 12 balde Altura – 3 balde
ASPECTO/ COR	Líquido viscoso em diversas cores. (Consulte catálogo)

DENSIDADE	1,3kg/l a 25ºC
COMPOSIÇÃO	Resinas acrílicas especiais, cargas minerais, pigmentos e aditivos.
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
TIPO DE PRODUTO	Não inflamável

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

CONSUMO	De 0,800kg a 1,5kg /m ² .
RENDIMENTO	Galão de 4 kg de produto, você consegue cobrir entre 2,67 m ² e 5 m ² por demão. 2kg por m ² usando a Drymanta e mantendo diluição de 10%. Balde de 12 kg, o produto cobre de 8 m ² a 15 m ² por demão. 2kg por m ² usando a Drymanta e mantendo diluição de 10%.
	Balde de 20 kg, o produto cobre entre 13,33 m ² e 25 m ² por demão. 2kg por m ² usando a Drymanta e mantendo diluição de 10% <i>*Rendimento pode variar conforme a porosidade e absorção da base ou o método de aplicação.</i>
NÚMERO DE DEMÃOS	De duas a três demãos.
TEMPO DE CURA	Ao toque 30 minutos, entre demãos 3 horas, total 9 horas (25°C e 60% URA).
TEMPERATURA DO AMBIENTE	Ideal entre 5ºC e 37ºC.
TEMPERATURA DO SUBSTRATO	Ideal entre 5ºC e 37ºC.
BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO	Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.
LIMITAÇÕES	Evitar que a superfície tratada fique exposta à chuvas e agentes contaminantes de qualquer natureza. Armazenar em local fresco, coberto e ventilado. Não reutilizar, perfurar ou incinerar a embalagem. Temperatura para estocagem deverá ser entre 5ºC e 37ºC. Por se tratar de um produto pigmentado, pode ocorrer variação de tonalidade entre diferentes lotes de fabricação. Para assegurar a uniformidade cromática durante a aplicação recomenda-se utilizar materiais do mesmo lote ou homogeneizar previamente os lotes distintos antes do uso.

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Rolo, pincel, trincha, broxa ou vassoura de cerdas macias

BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável. O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento. Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO/ PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para substratos de concreto recentes (mínimo de 48 horas) recomenda-se a aplicação de duas demões da Base Preparadora Drylevis e, após secagem, pode-se aplicar o Acqua Zero. Caso o substrato esteja muito irregular, recomenda-se regularizá-lo. O concreto deve estar limpo, seco, sem impregnação de produtos que possam prejudicar a aderência como graxas, óleos, entre outros. A limpeza do substrato poderá ser manual, por lixamento ou por hidrojateamento. A temperatura da base não deverá ser inferior a 5°C nem superior a 37°C. Ratos, rodapés, meias canas, e etc. Devem receber um reforço entre a primeira e segunda demão com tela Drymanta em áreas superiores a 40m² se faz necessário estruturação de toda a superfície. Para trincas e rachaduras recomenda-se o uso do selante adesivo DW240 Flex. Para demais interferências, consulte o departamento técnico da DRYLEVIS.

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Pronto para uso.

APLICAÇÃO

Recomenda-se aplicar três demões cruzadas para um melhor desempenho do produto. A primeira demão deve ser diluída em 10% de água para proporcionar melhor penetração do produto no substrato. A segunda e a terceira demão devem ser aplicadas como fornecido, com um intervalo entre demões de, no mínimo, 3 horas, ou até que o produto esteja completamente seco. O tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura do ambiente. A aplicação pode ser feita com rolo, pincel, trincha, broxa ou vassoura de cerdas macias.

Apesar do produto ter uma secagem rápida recomenda-se liberá-lo somente 48 horas após a aplicação da última demão. Para aumentar a durabilidade, recomenda-se a aplicação de uma demão extra a cada dois anos.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com água imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações contidas nesse documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Drylevis são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, por nossos técnicos e aplicadores, considerando materiais que são devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção - Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação ocular. Pode provocar reações alérgicas na pele. **Inalação:** Tratamento sintomático, se necessário. Não ministrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver inconsciente. Procurar atendimento médico. **Contato com a pele:** Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas. **Contato com os olhos:** Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas. **Ingestão:** Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico. A FDS deste produto pode ser obtida por meio de: www.drylevis.com.br

DRY LEVIS®