

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: XAPISKINHO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Xapisquinho é uma resina acrílica, de alto desempenho, a base de polímeros acrílicos que proporciona excelente aderência das argamassas aos mais diversos substratos. Garante maior plasticidade, aumenta a impermeabilidade e evita a retração das argamassas. Pode ser usado em áreas externas e internas ou sujeitas à umidade, compatível com cimento, cal e gesso.

INDICAÇÃO

Chapisco convencional ou rolado, argamassa e gesso em alvenaria, concreto, EPS, chapisco rolado, gesso, argamassas, assentamento de azulejo, cerâmica, pedra e rejuntamento. Reparo de pouca espessura em concreto e alvenaria. Plastificante e retardador para gesso. Utilizado em áreas internas e externas. Também utilizado como ponte de aderência em argamassas novas e antigas. Produto de fácil aplicação, a base água. Aumenta a aderência, resistência e elasticidade de argamassas, chapisco e gesso, reduz fissuras. Aumenta resistência mecânica e estabilidade dimensional, reduz a retração das argamassas. Compatível com cimento Portland.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Emulsão acrílica e aditivos.
Cor:	Incolor
Tempo de cura:	Tempo em aberto após a mistura: 30 minutos (25°C e 60% URA).
Tipo de produto:	Não inflamável
Embalagens:	3,6kg e 18kg
Aplicação:	Desempenadeira ou rolo.
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação.
Aparência:	Líquida



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

As superfícies devem estar limpas, porosas, isentas de pó ou oleosidade e umedecidas antes da aplicação.

Preparo do produto:

Misture antes de usar. Adicionar o Xapisquinho à água de amassamento na proporção indicada para cada tipo de aplicação.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Chapisco e ponte de aderência: traço indicado: 1 parte cimento portland: 3 partes areia média (1:3). Amolentar com solução Xapisquinho: água (1:2). Não é recomendado o uso de cimento de pega lenta (CP III e IV).

Chapisco em paredes: Aplicar com a colher de pedreiro ou com equipamento de projeção. O chapisco pode ser feito também na forma de pintura, utilizando-se o rolo para textura intensa e, preferencialmente, areia grossa.

Ponte de aderência em pisos: Aplicar o composto adesivo com vassourão e, simultaneamente, a argamassa de regularização.

Reparos / Assentamentos / Revestimentos: Fazer os reparos com espessura máxima de 0,5cm, sem aplicação do composto adesivo. Aplicar com colher de pedreiro e fazer o acabamento com desempenadeira de feltro. Misturar cimento comum ou cimento branco, para obter várias tonalidades. Traço indicado: 1 parte de cimento portland: 3 partes de areia média seca e peneirada (1:3). Amolentar com solução Xapisquinho: água (1:2).

Rejuntamento Xapisquinho: Pode ser utilizado em rejuntas fornecidas prontas para uso, entretanto, por ser um adesivo, a limpeza do rejunte deve ser o quanto antes, entre 15 a 30 minutos após o serviço. Utilizar a solução Xapisquinho: água (1:2) para amolentar o rejunte.

Estucagem Xapisquinho: Pode ser utilizado para executar estucagem em estruturas de concreto, podendo-se misturar cimento comum com cimento branco para obter várias tonalidades de acabamento. Utilizar a solução Xapisquinho: água (1:2) para amolentar a calda.

Pintura: a pintura com XAPISKINHO é mais impermeável e durável. É ideal para calçadas, pinturas com cimento branco ou cimento comum e com tinta mineral. Utilizar a solução Xapisquinho: água (1:3) para amolentar.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br. **Imagens ilustrativas

