

MASSA DRYMIX Q5

DESCRIÇÃO

A Massa Drymix Q5 da Dry Levis é uma massa de projeção de acabamento fino, à base acrílica e pronta para aplicação. Desenvolvida para renovação e regularização de diversas superfícies, permite obter acabamentos de elevado padrão, incluindo o nível Q5 em sistemas de placas de gesso laminado. Também é indicada para o preenchimento e acabamento de juntas, garantindo superfícies lisas e uniformes.

DADOS DO PRODUTO

ASPECTO/ COR

Massa branca.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, cargas minerais e aditivo.

CONSUMO

Aproximadamente 1,2 kg/m²/mm.

RENDIMENTO TEÓRICO

ESPESSURA	m ²
1 mm	20,8 m ²
2 mm	10,4 m ²
3 mm	6,9 m ²

*Rendimento pode variar de acordo com a absorção do substrato.

TEMPO DE CURA

Ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas.
Cura total 24 horas (25°C e 60% URA).

TIPO DE PRODUTO

Não inflamável.

TEMPERATURA DO AMBIENTE / SUBSTRATO

Ideal entre 5°C e 37°C.

DENSIDADE

1,44 kg/L a 25 °C.

VALIDADE

24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).

LIMITAÇÕES

Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas. Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas; em superfícies cuja temperatura esteja abaixo de 5°C ou acima de 37°C e umidade abaixo de 90%. Não aplicar sobre superfícies desmoldantes exemplos: Tintas, óleos, manta asfáltica, manta acrílica, superfícies lisas sem aderência, resinas em geral.

BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.



25 Kg

INDICAÇÃO

Ideal para:

- Colagem e enchimento das juntas de placas de gesso laminado.
- Superfícies já pintadas, revestimentos com gotas finas, pedra natural ou artificial, gesso, estuque, cimento e tijolo.

BENEFÍCIOS

- Pronto para uso
- Ótimo rendimento
- Aplicação manual ou airless
- Excelente fixação
- Camadas uniformes
- Secagem controlada
- Acabamento extremamente liso
- Aplicação sem necessidade de lixamento.
- Enchimentos até 3 mm por camada

NORMAS

Não se aplica.

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Pulverizador airless, talocha ou uma palustra..

BOAS PRÁTICAS DE USO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável. O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento. Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO/PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

APLICAÇÃO

1. O produto é fornecido pronto a aplicar. Antes da utilização, recomenda-se a sua homogeneização cuidadosa, de forma a garantir a uniformidade, estabilidade e desempenho do material.
2. Aplicar manualmente ou por projeção airless sobre superfícies novas ou a renovar, tais como revestimentos de gota fina, pedra natural ou artificial, gesso, escaiola, pinturas de base acrílica, cimento e tijolo. O produto é igualmente indicado para a execução de acabamentos de nível Q5 em sistemas de placas de gesso laminado.
3. Após a aplicação, regularizar e alisar a superfície com uma talocha ou palustra adequada, de forma a obter um acabamento uniforme.
4. Caso necessário, aplicar uma segunda demão após a secagem da primeira camada, respeitando um intervalo mínimo de 4 horas. Este período poderá variar em função da espessura aplicada, temperatura ambiente e humidade relativa do ar.
5. A espessura máxima recomendada é de 3 mm por camada. Para espessuras superiores, deverão ser aplicadas camadas sucessivas, respeitando os tempos de secagem entre aplicações.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com água imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.


NOTA LEGAL

As informações contidas neste documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Drylevis são fornecidas de boa-fé, baseadas no conhecimento e na experiência de nossos técnicos e aplicadores, considerando sempre materiais devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, o desempenho dos produtos depende do correto uso conforme orientações técnicas fornecidas pela Drylevis. Variações no estado do material, nas superfícies de aplicação ou em condições de obra que fujam às recomendações descritas podem comprometer o resultado final. Nesses casos — quando houver utilização incorreta, inadequada ou não prevista em ficha técnica — a Drylevis não assume responsabilidade sobre o desempenho do produto. O compromisso da Drylevis é assegurar a qualidade e a conformidade de seus produtos quando aplicados dentro das condições técnicas especificadas.





DADOS DO PRODUTO

	BALDE DE 25 KG		
	A= 34 cm	C - 31,5 cm	L - 31,5 cm

CONFIGURAÇÃO DO PALLET

BALDE DE 25 KG - TOTAL DE 36 BALDES	
Lastro - 12 baldes	Altura - 3 baldes

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Perigo - Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação ocular. Pode provocar reações alérgicas na pele. **Inalação:** Tratamento sintomático, se necessário. Não ministrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver inconsciente. Procurar atendimento médico. **Contato com a pele:** Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas. **Contato com os olhos:** Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas. **Ingestão:** Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico. A FDS deste produto pode ser obtida por meio de: www.drylevis.com.br