

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: Concre Fast

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Concreto estrutural de alto desempenho de pega rápida confere alta resistência estrutural nas primeiras horas, perfeito para obras que necessitam de liberação rápida. Secagem rápida, fácil utilização, baixa retração, resistência à sulfatação, resistência estrutural nas primeiras horas, melhora a impermeabilidade.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

| | |
|--------------------------|---|
| Composição: | Produto composto de cimento sulfo-aluminoso, areia e pedra. |
| Indicação: | Obras e reparos em geral pisos, juntas, fundações, calçadas etc. |
| Cor: | Cinza |
| Tempo de secagem: | Ao toque entre 1h – 2 h, dependendo da temperatura, liberação para trafego leve de 2 a três horas. Cura total 28 dias (25°C e 60% umidade). |
| Tipo de produto: | Não inflamável |
| Rendimento: | 1995kg/m ³ . |
| Validade: | 09 meses a partir da data de fabricação |
| Aparência: | Líquido incolor |

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Se for necessário, lixar e lavar a superfície para deixá-la firme.

Preparação do produto

Misture o pó a seco antes do preparo do produto. O Material deve ser preparado com a diluição de 10% a 13% de água, sempre adicionando o pó sobre a água para facilitar a homogeneização.

Aplicação do produto

Aplicar com o auxílio de uma desempenadeira metálica. O concreto deverá ser aplicado dentro de 5 minutos aproximadamente.

Cura

Para cura base água, recomenda-se borrifar a superfície com água por 1 a 2 horas após a aplicação. Para melhores resultados, recomenda-se a cura química com a Smart Resina da Drylevis, aplicada após um período inicial de cura úmida, evitando a perda de água rápida, proporcionando uma hidratação completa do concreto.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br. **Imagens ilustrativas

