

FICHA TÉCNICA MASSA NIVELADORA FLEXÍVEL

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: MASSA NIVELADORA FLEXÍVEL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto monocomponente flexível a base de emulsão acrílica com alto teor de sólidos, fácil de lixar, proporcionando acabamento liso, perfeito e resistente, nivela e corrige defeitos e imperfeições em superfícies internas e externas de placas cimentícia, gesso e alvenaria.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, aditivos, dispersantes, umectantes, conservantes e espessantes.
Cor:	Branca
Tempo de cura:	Ao toque 2 horas, cura total entre 8 e 12 horas (25°C e 60% URA).
Tipo de produto:	Não inflamável
Embalagens:	5kg e 25kg.
Aplicação:	Utilizar desempenadeira ou espátula de aço. Aplicar em camadas finas.
Rendimento:	De 0,400kg a 1,000kg/m ² a cada demão.
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação
Aparência:	Pastosa
Acabamento:	Fosco
Diluição:	Pronto para o uso

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Preparação da superfície: Superfícies com imperfeições: lixar e eliminar o pó. Corrigir as imperfeições utilizando massa niveladora; Superfície com mofo: lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem; Superfície com gordura, óleo ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar secagem; Superfícies com brilho: lixar até eliminar o brilho e remover o pó, limpando com pano umedecido em água. Aguardar secagem; Superfície com umidade: identificar a origem e tratar de maneira adequada. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, manchas de gordura ou graxa, sabão e mofo, deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas", reboco fraco, caiação e pintura queimada pelo sol, aplicar base protetora incolor para uniformizar a absorção.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizar desempenadeira ou espátula de aço. Aplicar em camadas finas, deixar secar bem entre demãos. Aplicar até obter o completo nivelamento. Lixar quando estiver completamente seco (entre 5 e 12 horas).

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.zerotrinca.com.br.**Imagens ilustrativas

