

# FICHA TÉCNICA

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

**NOME:** Dryfull

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Dryfull é um hidrorrepelente base d'água que torna o substrato mineral impermeável à água prevenindo a eflorescência, facilitando também a repelência de sujidades.

**Benefícios**

Produto ase água, ótimo rendimento, secagem rápida, reduz a absorção por capilaridade sem alterar a respirabilidade do sistema, não altera o aspecto natural do substrato, livre de tack após a secagem.

**Indicação**

Impregnação hidrofóbica superfícies minerais de alta absorção como de tijolos aparentes, cerâmicas porosas não vitrificadas, telha cerâmica e concreto em áreas internas e externas.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

**Composição:** Dispersão aquosa de silanos e siloxanos.

**Cor:** Incolor

**Tempo de cura:** 24 horas. Cura total 7 dias (25°C e 60% URA).

**Tipo de produto:** Não inflamável

**Embalagens:** Frasco de 200mL e 800mL

**Aplicação:** Rolo, trincha, pincel ou pistola

**Rendimento:**

Frasco de 800mL	280m <sup>2</sup> por demão em superfícies de baixa absorção
	140m <sup>2</sup> por demão em superfícies de alta absorção
Frasco de 200mL	70m <sup>2</sup> por demão em superfícies de baixa absorção
	35m <sup>2</sup> por demão em superfícies de alta absorção

**Validade:** 12 meses a partir da data de fabricação.

**Aparência:** Líquido

**Acabamento:** Natural

**Diluição:** 800mL - 20 litros de água de água potável.

Diluição 200mL - 5 litros de água potável.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Recomenda-se a realização de testes antes da aplicação.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Diluir o produto em um recipiente limpo conforme a indicação misturando até formar um líquido homogêneo, diluição aproximada de 40mL por litro de água ou 2 tampas do produto por litro de água.

## APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizar luvas de proteção e óculos de segurança. Com o auxílio de um rolo de espuma, pincel ou trincha, aplicar a primeira demão espalhando de forma homogênea, em seguida com o substrato ainda úmido, aplicar as demais demãos com o intervalo máximo de 1 hora entre demãos.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site [www.drylevis.com.br](http://www.drylevis.com.br).\*\*Imagens ilustrativas