

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

ELASTMENT STABILIZER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Elastment Stabilizer é um primer unificador de bases para estabilizações de superfícies para aplicação onde possui resíduo de primer ou tinta asfáltica e bases betuminosas.

BENEFÍCIOS

Pronto para uso, de fácil aplicação e ótima aderência em primer, tinta asfáltica e superfícies betuminosas.

INDICAÇÃO

Ponte de aderência para a realização da impermeabilização com ELASTMENT WHITE ou IMPERMEABILIZANTE ACQUA ZERO BRANCO onde possui resíduo de primer ou tinta asfáltica e bases betuminosas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Emulsão acrílica, cargas minerais e aditivos.
Cor:	Areia
Tempo de cura:	Varia de acordo com a superfície de aplicação e com as condições climáticas. Ao toque, aproximadamente 2 horas. Entre demãos de 4 a 6 horas. Cura total 24 horas.
Tipo de produto:	Não inflamável
Embalagens:	Balde de 25kg e 05kg
Rendimento:	1Kg/m ²
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Elimine impurezas como pó, manchas de gordura ou graxa, deixando o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar na aderência do produto. Remover todas as partes soltas ou fracas antes da aplicação. Deve ser removido antes da aplicação toda a fita asfáltica e todo excesso da primer e tinta asfáltica que contém no substrato.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Misturar o produto antes da aplicação. Aplicar a primeira demão com o auxílio de um pincel, rolo, vassoura de cerdas macias, broxa ou trincha. Aguardar a secagem (de quatro a seis horas) e aplicar uma segunda demão em sentido cruzado. Pode ser aplicado somente sobre resíduo de primer e tinta asfáltica. Não aplicar em excesso.

LIMITAÇÕES

Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas, fita asfáltica, manta aluminizada ou substratos não porosos. Só pode ser aplicado em cima do ELASTMENT STABILIZER o ELASTMENT WHITE e IMPERMEABILIZANTE ACQUA ZERO, qualquer outro material deve ser testado previamente.